



Moorlastic®

35 Year Acrylic Latex Caulk 467

Акрилово-латексний герметик 467 з гарантією на 35 років

Властивості фарби:

- Широкий вибір популярних кольорів.
- Піддається колоруванню.
- Широкого застосування.
- Стійкий до утворення грибків.
- Утворює повітронепроникний герметичний слой.
- Відповідає вимогам ASTM CA-34.
- Відповідає вимогам ASTM C-834.

Опис фарби:

Moorlastic 35 Year Acrylic Latex Caulk – це якісний продукт широкого застосування, до якого додано силікон, щоб забезпечити відмінну адгезію і витривалість, при використанні на різноманітних поверхнях. Утворює щільний витривалий повітронепроникний слой, який забезпечує захист від погодніх умов і води. Вона розроблена при спеціальному процесі, який забезпечує усунення мікроскопічних повітряних часток, що надає максимальний час роботи. Замазка піддається фарбуванню, стійка до утворення грибків і залишається постійно гнучкою.

Застосування:

Розроблена для використання на зовнішніх і внутрішніх поверхнях, таких як дерево, метал, бетон, пластмаса, мармур, скло, і керамічна плитка. Ідеальна для заповнення тріщин, швів, і тріщин навколо вікон, дверей, дерев'яних деталей, сайдингів, повітряних кондиціонерів і лічильників у ваннах / кухнях.

Застереження:

- Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 10°C.
- Не призначений для підводного використання.

Технічні характеристики:

Технічні характеристики:		Специфікація білої замазки:	
Кольори:		Основа:	Акрил тримерна смола
Стандартні:		Пігмент:	Двоокис титану
Білий (-01), Natural Cedartone (-45), Бронзовий (-60), Коричневий (-66), Платиново-сірий (-71) і Navajo White (-72).		Сухий залишок:	31%
Бази:		Розхід:	біля 51 лінійного фута для 1/8" x 1/4"
Не доступні		Товщина плівки:	(Мінімум залежить від кліматичних умов і ширини тонкого зварювального шва)
Спеціальні:		Час висихання (25°C, вологість 50%):	
Зв'яжіться з найближчим дилером.		- на дотик:	4 год.
		- до фарбування:	4 год.
Екологія:		Висихання:	випарування, коалесценція
Бейц не містить свинцю та ртуті.		Температура загорання:	немає
		Температура фарбованої поверхні мін./макс.:	10°C/32°C
		Розчинник:	не розчиняти
		Миючий розчинник:	Чиста вода
		Вага 1 л:	6,17 кг
		Температура зберігання мін./макс.:	5°C/32°C
		Тара:	0,95л; 3,78л

Підготовка поверхні:

Поверхні мають бути чисті, сухі, без воску, обезжирені, без пороху, старих замазочних матеріалів і відлущеної фарби. Перед нанесенням замазки, скористайтесь рекомендованим ґрунтом Benjamin Moore для підготовки будь-яких неопрацьованих поверхонь.

Нанесення:

Не наносити на зовнішні поверхні, якщо очікується дощ.

1. Наносить стандартним пістолетом для заробляння швів. Зріжте сопло під 45° кутом до бажаної товщини тонкого зварювального шва. Дотримуйтесь постійного тиску, щоб повністю заповнити шви.
2. Для акуратного вигляду, розгладьте тонкий зварювальний слой вологою ганчіркою, щіткою, або пальцем. Приберіть надлишковий матеріал зволоженою тканиною.
3. Для створення прямого кута, приховайте обидві сторони шва маскуючою плівкою.
4. Для якнайкращих результатів, висохлі зварювальні шви мають бути шириною між $\frac{1}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ " і $\frac{1}{8}$ " - $\frac{1}{4}$ ". $\frac{1}{8}$ " - $\frac{1}{4}$ " зварювальний шов дасть в результаті близько 521 лінійного футов герметика за картридж. ВАЖЛИВО: використовуйте стрічку з скловолокна для тріщин і швів глибше $\frac{1}{4}$ ".

Охорона і безпека:

Увага!

Містить: етиленгліколь. Випари шкідливі. Використовуйте при відповідній вентиляції. Не вдихайте випарів. Уникайте контакту з очима і тривалого контакту зі шкірою. При використанні одягайте захисні окуляри і рукавиці.

Перша допомога: Якщо ви піддалися впливу випарів, вийдіть на свіже повітря. В разі контакту з очима, промийте негайно великою кількістю води протягом 15 хвилин і подзвоніть лікарю. Шкіру промийте ретельно милом і водою. При поглинанні всередину – не викликайте блювоти, негайно зверніться а Мединою допомогою.

Тримайте в місцях недоступних для дітей. Захищайте від замерзання.

Розчинення / Миття:

Не розчиняти.

Мийте інструменти і руки чистою водою, до того як речовина висохне. Цілком використовуйте, або відповідно утилізуйте.

Ваш дилер по фарбах:



