

	FISA TEHNICA Nr. 10			
	Denumire comerciala		<b>EKO FARBE</b> <b>Краска для внутренних стен и потолков</b>	
Valabila incepind cu data de	01.01.2007			
Editia 1	Revizia	1		

## 1. Общие положения и применение

- Дисперсионная акриловая краска . Предназначена для внутренних работ в сухих помещениях.
- Применяется для покраски всех минеральных поверхностей: обычные штукатурки, кирпич, гипсокартон, обои, бетон, шпатлеванные поверхности, а так же ДСП, ДВП, и для перекраски окрашенных ранее поверхностей.

## 2. Технические характеристики

Расход	8-12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от поверхности
Плотность	1,56 кг/л
Сухой остаток	прибл. 59%
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кисточкой или пульверизатором. В случае применения пульверизатора рекомендуется сопло с диаметром 0,026...0,031".
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 60-80%	1-3 ч.
Степень блеска	Матовая
Цвет	Белая
Колеровка	Тонируется в светлые оттенки согласно каталогу DEUTEK - «Spirit of Color»
Стойкость к мытью	Нормальная
Износостойкость	4 класс по DIN EN 13300:2001+AC:2003 SR EN ISO 11998:2007
Химическая стойкость	Выдерживает хлорамин 5% , NaOH 5%, NaCl 5% и большинство дезинфицирующих средств
Степень белизны	90 %
Тара	5л, 15л
Хранение	В сухом месте при температуре +5 <sup>0</sup> C – +30 <sup>0</sup> C
Срок годности	2 года со дня изготовления

### 3. Инструкции по применению

№	Базовая поверхность (основа)	Подготовка поверхности	Грунтование поверхности	Нанесение краски
1.	Известково-цементные штукатурки, гипсокартон, кирпич, бетон	Очистить от загрязнений. Новые штукатурки должны быть полностью высохшими (более 28 дней со дня нанесения штукатурки). Отремонтированные места штукатурок так же должны быть сухими	PUTZGRUND WEISS	Один неразбавленный слой
2.	Существующее стойкое лакокрасочное покрытие	Очистить от загрязнений. Поврежденные места отремонтировать	PUTZGRUND WEISS	Один неразбавленный слой
3.	Старые, очень впитывающие, штукатурки и/или непрочные	Очистить от загрязнений	Один слой TIEFGRUND, а затем один слой PUTZGRUND WEISS	Один неразбавленный слой
4.	Глиняные или известковые поверхности, или поверхности не подлежащие очистке	Поврежденные места отремонтировать раствором на основе гипса	Один слой TIEFGRUND, а затем один слой PUTZGRUND WEISS	Один неразбавленный слой

Требования при покраске

Поверхность, которая окрашивается, должна быть сухой  
Температура воздуха выше +5°C, относительная влажность меньше 80%,

Окраска

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску двумя слоями. Перед применением краску можно разбавить водой на 10%. Второй слой наносится неразбавленным.

Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Жидкие остатки передать на место сбора вредных отходов. Пустые банки можно выкинуть на свалку.