

SUPERWEISS INTERIOR

Супербіла фарба для внутрішніх стін

1. Загальні положення і використання

- біла дисперсійна фарба, застосовується для внутрішнього водостійкого фарбування;
- аспект однорідний, наполовину в'язкий вигляд;
- застосовується для фарбування всіх базисних мінеральних поверхонь: звичайних штукатурок, затирань, цегляних кладок, гіпсокартон, бетон, а також для оновленого фарбування старих стійких пофарбувань.

2. Головні характеристичні елементи:

- наноситься дуже легко, має особливу адгезію та високу покривність на поверхнях;
- суцільний шар, рівномірний, матовий, заповнює дуже добре пори та дозволяє проходити парам води.

3. Технічні характеристики.

Аспект продукту:	однорідна, наполовину в'язка рідина
Густина	1,58 ± 0,05
Вміст нелетких речовин	60 ± 2
Фактура шару	біла, матова

4. Інструкції для застосування.

Призначені базові поверхні: всі сухі і чисті поверхні. Перед використанням вміст рецепієнта ретельно перемішується.

№	Базова поверхня (основа)	Підготовка поверхні.	Грунтування поверхні	Нанесення фарби
1.	Вапняно-цементні штукатурки, затірки, гіпсокартон, цегляні кладки, бетон	Очищується від забруднень та пилу. Нові штукатурки повинні бути сухими (приблизно 4 тижні від нанесення штукатурки). Відремонтовані ділянки на старих штукатурках також повинні бути сухими.	Один шар PUTZGRUND WEISS	Один нерозбавлений шар
2.	Існуючі та стійкі дисперсійні забарвлення	Відчистити добре від забруднень та пилу, а пошкоджені місця ремонтуються матеріалами на основі гіпсу	Один шар PUTZGRUND WEISS	Один нерозбавлений шар
3.	Старі дуже всмоктуючі мінеральні штукатурки і/або крихкі	Очищується від пилу та забруднень	Один шар TIEFGRUND, а потім один шар PUTZGRUND WEISS	Один нерозбавлений шар
4.	Існуючі обробки глиною або вапном, існуючі дисперсійні, крихкі та запилені забарвлення	Заздалегідь усувається за допомогою вимивання або видалення, а пошкоджені місця ремонтуються з гіпсом, матеріалами на основі гіпсу	Один шар TIEFGRUND, а потім один шар PUTZGRUND WEISS	Один нерозбавлений шар

ВІДМІТКИ

- TIEFGRUND можна нанести нерозчиненою або розчиненою з водою в пропорції максимум 1:4, залежно від характеру поглинання базисного шару, основне правило полягає в тому щоб після висихання не сформувалася плівка (блискучий шар); випробування проводимуться на маленьких ділянках; після обробки поверхня повинна бути стійкою до подряпин; у разі необхідності нанесіть ще один шар.

5. Порядок застосування.

- матеріал наноситься пензлем, валиком або за методом розпилу. У разі розпилу рекомендується розпилювач 0,026 – 0,031 дюймів або 0,66 – 0,79 мм, тиск в 160 – 180 барах і кут розпилювання 40° – 80°;
- для запобігання появи плям та відкладень, кожен шар фарби накладається в один етап з прийомом «вогке на вогкому» (без зупинок);
- мінімальна температура для фарбування + 5°C для базисної поверхні та навколишнього середовища;
- очищення інструментів праці проводиться з водою або водою з миючим засобом відразу ж після використання;

6. Питомі середні витрати

- рівна поверхня – приблизно 100 мл/м².
- поверхня з середньою зернистістю - приблизно 125 мл/м²
- крупнозерниста поверхня - приблизно 140 мл/м².

Точна величина питомої витрати визначається за допомогою проведення випробувань на місці.

На дуже шорстку поверхню наноситься відповідно в більшій кількості.

7. Час висихання

При температурі 20° С і відносній вологості повітря 65%;

- PUTZGRUND WEISS: 1-3 години;
- TIEFGRUND: 12 годин;
- SUPERWEISS INTERIOR: 1-4 години.

При знижених температурах і/або підвищеній вологості для висихання необхідно більш тривалий час.

8. Упаковка

15 літрові реципієнти з пластмаси, в щільно закритій тарі, які забезпечені відповідною етикеткою.

9. Зберігання: У сухому місці при температурі +5°С – +30°С.

10. Термін придатності: 24 місяці від дня виготовлення з умовою дотримання правил упаковки та зберігання.