



Benjamin Moore & Co.
PROFESSIONAL COATINGS

MOORCRAFT®

**Super Hide™ Latex
Primer / Undercoater 284**

**Акрилово-латексна ґрунт-фарба для
внутрішніх робіт 284**

Властивості фарби:

- Створює відмінне покриття.
- Досконале щеплення поверхнею.
- Швидко висихає.
- Має незначний запах.
- Легко наноситься.

Опис фарби:

Акрилово-латексна ґрунт-фарба для покриття різних внутрішніх поверхонь.

Zastosowanie:

Рекомендована як ґрунт-фарба під покриття лінії Regal® і SuperSpec™.

Призначена для ґрунтування внутрішніх поверхонь з бетону, гіпсу, гіпсокартонових плит, шпалер з паперу і скловолкна.

Рекомендована як ґрунт під поверхневі фарби в помешканнях, офісах та інших комерційних установах, зокрема об'єктів служби охорони здоров'я, освіти і сфери харчування. Гарантує відмінну якість покриття.

Застереження:

- Не застосовувати при температурі повітря і поверхні нижче 10°C.

Технічна специфікація:

Технічна специфікація:		
<p>Кольори : <u>Стандартні:</u> 284 01 Білий. (Білий колір можна забарвити пігментами в системі колорування Color Preview™ в кількості до 64 одиниць на 3.78 л).</p> <p><u>Бази:</u> Не доступні.</p> <p><u>Спеціальні:</u> Зв'яжіться з локальним дилером</p> <p>Екологія: Фарба не містить сполук олова, хрому, ртуті. Відповідає вимогам VOC.</p>	Специфікація ґрунта білого:	
	Основа:	Емульсія акрилова
	Пігмент:	Двоокис титану
	Сухий залишок:	28%
	Розхід:	бл. 14 м²/1л
	Товщина слою мокрого/сухого:	0,009 мм / 0,0025 мм
	Час висихання (25°C, вологість 50%):	
	- на дотик:	0,5 год.
	- до повторного фарбування:	1 год.
	- повне:	3 год.
	Висихання:	Випарування, поліконденсація
	Температура загорання:	Не зафіксована
	Ступінь блиску:	матовий
	Температура фарбованої поверхні мін./макс.:	10°C/32°C
	Розчинення:	Чиста вода
Миття:	вода	
Вага 1л:	1,36 кг	
Температура зберігання мін./макс.:	5°C/32°C	
Тара:	3,78 л; 18,9 л	

Підготовка поверхні:

Фарбована поверхня має бути чиста, суха, без жиру, пилу, плісняви, водорозчинних. Поверхні з високим ступенем блиску слід зробити матовими, свіжий гіпс або тиньк має цілковито затверднути.

Нанесення:

Перед використанням ретельно вимішати. Можна наносити пензлем, валиком, безповітряним або конвенційним пульверизатором. Для гладких поверхонь можна використати валик з коротким ворсом. Наносити рівномірно, від сухого до мокрого краю. Розчинення зазвичай не потрібне. Для повітряного пульверизатора додати 0,5 л води до 3,78 л. Безповітряний пульверизатором: тиск 140 кг/см², сопло 0,34-0,38 мм. Не змішувати з іншими фарбами чи розчинниками.

Не наносити при температурі повітря чи фарбованої поверхні нижче 10°C.

Система грунт/ фініш:

Для кращого перекриття слід заколючувати грунт – фарбу Super Hide™ Latex Primer/Undercoater 284 під колір поверхневої фарби.

Розчинення і миття:

Розчинення зазвичай не потрібне. У виняткових ситуаціях можна додати 5 % води. Пензлі, валики та інші малярські інструменти мити мильною водою безпосередньо після використання. Пульверизатор протерти уайт-спіритом, щоб запобігти ржавинню.

Попередньо фарбовані поверхні:

Грунт: Вирівняти всі дефекти, нерівності, дірки і нанести Super Hide™ Latex Primer/Undercoater 284.
Фініш: 1-2 слої поверхневої фарби.

Охорона і безпека:

Вберігати від замерзання. Остерігайтесь контакту з очима, тривалого контакту зі шкірою чи вдихання випарів. У випадку контакту з очима, промити великою кількістю води і зв'яжіться з лікарем. Замкнуті приміщення під час та після роботи слід ретельно провітрювати до зникнення специфічного запаху.

Зберігайте в недоступних для дітей місцях.

Ваш дилер по фарбах:

